



Référence normative du marché : GPEM/TC n° 5505 F 3.02

## CT Prêt à Teindre sur Coton

Lors d'opération de teinture en pièces, il est impératif d'utiliser la même matière de fil à coudre que la matière du tissu à confectionner afin de respecter les affinités tinctoriales (ton sur ton).

**Type de Matière :** 100% coton mercerisé longues fibres.

**Les Avantages Produit :** Un blanchiment sans azurant pour faciliter la montée des colorants et l'uniformité des nuances.

**Les Références et Coloris Disponibles (Blanc PAT) :**

### Le fil prêt à teindre

N°Coton Traditionnel (Ne)	Réf Bruneel	Tex	Dtex	Nm	M/Kg	Résistance NF G07-302	Aiguilles Système métrique		Application
12	CT 18	166	555/3	18/3	6 000	4,4 Kg	150/180	2 500 m	Surpiqûre type Jean's
24	CT 35	75	250/3	40/3	13 000	2,1 Kg	90/120	5 000 m	Surpiqûre classique
40	CT 60	46	150/3	65/3	22 000	1,3 Kg	80/100	5 000 m	Toile lourde
50	CT 75	40	200/2	50/2	25 000	1,1 Kg	70/90	5 000 m	Toile légère
60	CT 100	33	166/2	60/2	30 000	0,9 Kg	60/80	5 000 m	Maille fine (Tee-Shirt)

### Le fil prêt à teindre bio

50	BIO75	40	200/2	50/2	25 000	1,1 Kg	70/90	5 000 m	Tissu biologique
----	-------	----	-------	------	--------	--------	-------	---------	------------------

Directive européenne EEC 2092/91. [www.controlunion.com](http://www.controlunion.com)

## COT : 100% Coton mercerisé

**Les Avantages Produit :** Fibre végétale et biodégradable, le coton présente l'avantage de posséder un très faible allongement et de procurer un toucher particulièrement doux.

### Le fil coton teint

Réf	Tex	DTex	Nm	m/Kg	Résistance	Aiguilles			Nuancier
COT 30	40	200/2	50/2	25 000	1,1 Kg	70/90	5000m	625m	Cotty

**Exemple d'utilisation :** Couture et broderie aspect mi-mat.

**Code d'entretien :**    